

SKLÁŘSKÝ PÍSEK - ST 15

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,10	0,10	99,90
0,500	1,30	1,30	98,60
0,400	10,70	10,70	87,90
0,315	37,80	37,80	50,10
0,200	45,40	45,40	4,70
0,100	4,60	4,60	0,10
< 0,100	0,10	0,10	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,015
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,311
AFS	50,01
d ₅₀ mm:	0,315
d ₇₅ mm:	0,251
d ₂₅ mm:	0,371
log w	51,13
log w %	51,13
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	76,82
n th Teoretický specifický počet zrn ks/g	40141,9

