

## SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 52

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,50	0,50	99,50
0,500	4,20	4,20	95,30
0,400	17,60	17,60	77,70
0,315	33,00	33,00	44,70
0,200	33,30	33,30	11,40
0,100	10,20	10,20	1,20
< 0,100	1,20	1,20	0,00
celkem	100	100	

S <sub>th</sub> Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	78,845
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,322
AFS	48,43
d <sub>50</sub> mm:	0,329
d <sub>75</sub> mm:	0,247
d <sub>25</sub> mm:	0,393
log w	64,42
log w %	61,86
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,00
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	56732,81

