

## SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 53

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,20	0,20	99,80
0,500	2,00	2,00	97,80
0,400	8,40	8,40	89,40
0,315	24,00	24,00	65,40
0,200	42,80	42,80	22,60
0,100	21,60	21,60	1,00
< 0,100	1,00	1,00	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	92,622
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,274
AFS	55,36
d <sub>50</sub> mm:	0,274
d <sub>75</sub> mm:	0,206
d <sub>25</sub> mm:	0,349
log w	60,00
log w %	57,62
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,00
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	86381,88

