

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 54

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,20	0,20	99,80
0,500	1,30	1,30	98,50
0,400	4,70	4,70	93,80
0,315	12,60	12,60	81,20
0,200	39,10	39,10	42,10
0,100	41,00	41,00	1,10
< 0,100	1,10	1,10	0,00
celkem	100	100	

S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	109,485
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,232
AFS	65,22
d ₅₀ mm:	0,223
d ₇₅ mm:	0,158
d ₂₅ mm:	0,297
log w	54,55
log w %	52,38
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,00
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	132685,06

