

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 55

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,630	0	0	100,00
0,500	0,10	0,10	99,90
0,400	0,80	0,80	99,10
0,315	4,20	4,20	94,90
0,200	29,80	29,80	65,10
0,100	50,60	50,60	14,50
0,063	11,20	11,20	3,30
< 0,063	3,30	3,30	0,00
celkem	100	100	

S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	148,385
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,176
AFS	85,67
d ₅₀ mm:	0,170
d ₇₅ mm:	0,121
d ₂₅ mm:	0,238
log w	53,94
log w %	51,79
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	14,50
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	399796,13

