

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 03/08

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
1,250	0	0	100,00
0,800	5,20	5,20	94,80
0,315	92,40	92,40	2,40
< 0,315	2,40	2,40	0,00
celkem	100	100	

MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,523
AFS	31,85
d ₅₀ mm:	0,565
d ₇₅ mm:	0,434
d ₂₅ mm:	0,000
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	40,33
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	5855,00

