

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 03/30

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
4,000	0	0	100,00
3,150	0,10	0,10	99,90
> 0,315	98,20	98,20	1,70
< 0,315	1,70	1,70	0,00
celkem	100	100	

MKcalc Střední velikost zrn mm	0,987
AFS	88244,70
d ₅₀ mm:	1,709
d ₇₅ mm:	0,988
d ₂₅ mm:	0,000
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	14,04
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	1108,04

