

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 10/40

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
4,000	0	0	100,00
1,000	99,00	99,00	1,00
< 1,000	1,00	1,00	0,00
celkem	100	100	

MKcalc	Střední velikost zrn	mm	
			1,990
d ₅₀	mm:		2,485
d ₇₅	mm:		1,727
S _{th}	Teoretický povrch cm ² /g:		9,18
n _{th}	Teoretický specifický počet zrn ks/g		96,39

