

## SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 06

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,400	0	0	100,00
0,315	2,00	2,00	98,00
0,200	50,00	50,00	48,00
0,100	45,00	45,00	3,00
0,063	2,70	2,70	0,30
< 0,063	0,30	0,30	0,00
<b>celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	0,006
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,199
AFS	70,73
d <sub>50</sub> mm:	0,205
d <sub>75</sub> mm:	0,149
d <sub>25</sub> mm:	0,262
log w	39,05
log w %	35,06
S <sub>th</sub> Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	121,51
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	185335

