

SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 09

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,400	0	0	100,00
0,315	1,70	1,70	98,30
0,200	43,00	43,00	55,30
0,100	52,10	52,10	3,20
0,063	2,90	2,90	0,30
< 0,063	0,30	0,30	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,009
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,190
AFS	76,25
d ₅₀ mm:	0,190
d ₇₅ mm:	0,142
d ₂₅ mm:	0,253
log w	38,74
log w %	34,78
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	126,43
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	203070

