

## SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 12

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,500	0	0	100,00
0,400	0,20	0,20	99,80
0,315	3,60	3,60	96,20
0,200	44,70	44,70	51,50
0,100	49,00	49,00	2,50
0,063	2,30	2,30	0,20
< 0,063	0,20	0,20	0,00
celkem	100	100	

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	0,012
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,197
AFS	73,45
d <sub>50</sub> mm:	0,197
d <sub>75</sub> mm:	0,146
d <sub>25</sub> mm:	0,260
log w	40,86
log w %	36,68
S <sub>th</sub> Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	122,53
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	184738,00

