

SKLÁŘSKÝ PÍSEK - ST 08

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,10	0,10	99,90
0,500	1,00	1,00	98,90
0,400	11,90	11,90	87,00
0,315	42,50	42,50	44,50
0,200	41,20	41,20	3,30
0,100	3,20	3,20	0,10
0,063	0,1	0,1	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,008
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,318
AFS	48,72
d ₅₀ mm:	0,326
d ₇₅ mm:	0,261
d ₂₅ mm:	0,376
log w	50,05
log w %	44,93
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	74,53
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	36222,80

