

SKLÁŘSKÝ PÍSEK - ST 10

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,15	0,15	99,85
0,500	2,40	2,40	97,45
0,400	15,00	15,00	82,45
0,315	39,95	39,95	42,50
0,200	38,70	38,70	3,80
0,100	3,70	3,70	0,10
0,063	0,1	0,1	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,010
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,326
AFS	48,18
d ₅₀ mm:	0,331
d ₇₅ mm:	0,263
d ₂₅ mm:	0,384
log w	54,14
log w %	54,14
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	73,61
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	36254,37

