

SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 25

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,500	0	0	100,00
0,400	0,30	0,30	99,70
0,315	4,50	4,50	95,20
0,200	45,00	45,00	50,20
0,100	48,00	48,00	2,20
0,063	2,00	2,00	0,20
< 0,063	0,2	0,2	
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,025
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,200
AFS	72,48
d ₅₀ mm:	0,200
d ₇₅ mm:	0,148
d ₂₅ mm:	0,263
log w	41,66
log w %	37,40
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	121,07
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	178156

