

## SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 53

| síta    | zůstatek |       | propad |
|---------|----------|-------|--------|
| mm      | g        | %     | %      |
| 0,800   | 0        | 0     | 100,00 |
| 0,630   | 0,02     | 0,02  | 99,98  |
| 0,500   | 0,76     | 0,76  | 99,22  |
| 0,400   | 5,87     | 5,87  | 93,35  |
| 0,315   | 22,29    | 22,29 | 71,06  |
| 0,200   | 47,64    | 47,64 | 23,42  |
| 0,100   | 22,56    | 22,56 | 0,86   |
| < 0,100 | 0,86     | 0,86  | 0,00   |
| celkem  | 100      | 100   |        |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Sth Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:            | 95,537   |
| MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm           | 0,262    |
| AFS                                                  | 56,84    |
| d <sub>50</sub> mm:                                  | 0,264    |
| d <sub>75</sub> mm:                                  | 0,204    |
| d <sub>25</sub> mm:                                  | 0,330    |
| log w                                                | 55,15    |
| log w %                                              | 52,96    |
| Podíl ostriva pod 0,1 mm %                           | 0,86     |
| Ztráta žháním %                                      | 0,13     |
| n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g | 95688,25 |

