

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 55

síta	zůstatek		propad
mm	g	%	%
0,630	0	0	100,00
0,500	0,13	0,13	99,87
0,400	1,05	1,05	98,82
0,315	5,17	5,17	93,65
0,200	37,00	37,00	56,65
0,100	47,37	47,37	9,28
0,063	7,51	7,51	1,77
< 0,063	1,77	1,77	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm ² /g:	134,867
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,191
AFS	77,89
d ₅₀ mm:	0,186
d ₇₅ mm:	0,133
d ₂₅ mm:	0,257
log w	52,00
log w %	49,93
Podíl ostřiva pod 0,1 mm %	9,28
Ztráta žiháním %	0,08
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	297743,64

