

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 56

síta	zůstatek		propad
mm	g	%	%
0,630	0	0	100,00
0,500	0,23	0,23	99,77
0,400	1,32	1,32	98,45
0,315	4,08	4,08	94,37
0,200	22,20	22,20	72,17
0,100	49,24	49,24	22,93
0,063	16,30	16,30	6,63
< 0,063	6,60	6,60	0,03
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm ² /g:	165,904
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,164
AFS	94,98
d ₅₀ mm:	0,155
d ₇₅ mm:	0,104
d ₂₅ mm:	0,215
log w	59,16
log w %	56,81
Podíly ostríva pod 0,1 mm %	22,90
Ztráta žiháním %	0,10
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	561514,21

