

## SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 06

vlhkost v mokrém stavu	8,0 % max
vlhkost v sušeném stavu	0,2 % max
pH	7,3

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
0,400	0	0	100,00
0,315	0,87	0,87	99,13
0,200	57,07	57,07	42,06
0,100	37,77	37,77	4,29
0,063	4,22	4,22	0,07
< 0,063	0,07	0,07	0,00
celkem	100	100	

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	0,006
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,202
AFS	67,19
d <sub>50</sub> mm:	0,216
d <sub>75</sub> mm:	0,155
d <sub>25</sub> mm:	0,266
log w	37,53
log w %	33,69
S <sub>th</sub> Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	123,68
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	467307

