

SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 09

vlhkost v mokrém stavu	8,0 % max
vlhkost v sušeném stavu	0,2 % max
pH	7,3

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
0,400	0	0	100,00
0,315	0,87	0,87	99,13
0,200	49,39	49,39	49,74
0,100	46,86	46,86	2,88
0,063	1,49	1,49	1,39
< 0,063	1,39	1,39	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,009
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,195
AFS	72,09
d ₅₀ mm:	0,201
d ₇₅ mm:	0,147
d ₂₅ mm:	0,259
log w	36,83
log w %	33,06
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	125,26
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	371736

