

## SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 12

vlhkost v mokrém stavu	8,0 % max
vlhkost v sušeném stavu	0,2 % max
pH	7,3

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,500	0	0	100,00
0,400	0,07	0,07	99,93
0,315	1,86	1,86	98,07
0,200	51,47	51,47	46,60
0,100	45,41	45,41	1,19
0,063	1,03	1,03	0,16
< 0,063	0,16	0,16	0,00
celkem	100	100	

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	0,012
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	32,436
AFS	69,74
d <sub>50</sub> mm:	0,208
d <sub>75</sub> mm:	0,152
d <sub>25</sub> mm:	0,263
log w	36,13
log w %	32,44
S <sub>th</sub> Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	36,13
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	234575,66

