

SKLÁŘSKÝ PÍSEK JEMNÝ - STJ 25

vlhkost v mokrém stavu	8,0 % max
vlhkost v sušeném stavu	0,2 % max
pH	7,3

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
0,630	0,00	0,00	100,00
0,500	0,64	0,64	99,36
0,400	2,82	2,82	96,54
0,315	9,10	9,10	87,44
0,200	46,45	46,45	40,99
0,100	39,82	39,82	1,17
0,063	1,07	1,07	0,10
< 0,063	0,10	0,10	0
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,025
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,222
AFS	65,46
d ₅₀ mm:	0,222
d ₇₅ mm:	0,160
d ₂₅ mm:	0,284
log w	48,96
log w %	43,96
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	112,57
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	217844

