

## TECHNICKÝ PÍSEK - ST 03/08

vlhkost	8,0 % max
sypná hmotnost	0,2 % max
pH	7,2

síta mm	zbytek g	%	propad %
1,250	0	0	100,00
0,800	5,73	5,73	94,27
0,400	82,37	82,37	11,90
0,315	10,16	10,16	1,74
< 0,315	1,74	1,74	0,00
celkem	100	100	

<b>MK<sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm</b>	<b>0,544</b>
<b>AFS</b>	<b>32,28</b>
<b>d<sub>50</sub> mm:</b>	<b>0,550</b>
<b>d<sub>75</sub> mm:</b>	<b>0,421</b>
<b>d<sub>25</sub> mm:</b>	<b>0,679</b>
<b>Sth Teoretický povrch cm<sup>2</sup>/g:</b>	<b>46,09</b>
<b>n<sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g</b>	<b>74861,08</b>

