

## TECHNICKÝ PÍSEK - ST 03/30

vlhkost	8,0 % max
sypná hmotnost	0,2 % max
pH	7,2

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
4,000	0	0	100,00
3,150	0	0,0	100,00
0,315	99,11	99,11	0,89
< 0,315	0,89	0,89	0,00
celkem	100	100	

MKcalc Střední velikost zrn mm	0,991
AFS	95345,54
d <sub>50</sub> mm:	1,725
d <sub>75</sub> mm:	1,012
d <sub>25</sub> mm:	0,000
Sth Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	13,73
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	8796,18

