

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 10/40

| | |
|-----------------|-----------|
| vlhkost | 8,0 % max |
| sypaná hmotnost | 0,2 % max |
| pH | 7,2 |

| síta mm | zbytek g | % | propad % |
|------------|-------------|-------|-------------|
| 4,000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1,000 | 98,97 | 98,97 | 1,03 |
| < 1,000 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| celkem | 100 | 100 | |

| | |
|---|-------------|
| MKcalc Střední velikost zrn mm | 1,991 |
| AFS | 1902764,724 |
| d ₅₀ mm: | 2,493 |
| d ₇₅ mm: | 1,740 |
| Sth Teoretický povrch cm ² /g: | 9,20 |
| nth Teoretický specifický počet zrn ks/g | 1261,783 |

