

## TECHNICKÝ PÍSEK - ST 05/10

vlhkost	8,0 % max
sypaná hmotnost	0,2 % max
pH	7,2

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
1,250	0	0	100,00
1,000	7,26	7,26	92,74
0,500	90,74	90,74	2,00
< 0,500	2,00	2,00	0,00
celkem	100	100	

<b>MKcalc Střední velikost zrn mm</b>	<b>0,754</b>
<b>AFS</b>	<b>18,34</b>
<b>d<sub>50</sub> mm:</b>	<b>0,777</b>
<b>d<sub>75</sub> mm:</b>	<b>0,633</b>
<b>S<sub>th</sub> Teoretický povrch cm<sup>2</sup>/g:</b>	<b>29,88</b>
<b>n<sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g</b>	<b>15938,20</b>

