

## SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 53

Spékavost min.	8,0 % max
Vyplavitelné látky	0,2 % max
pH	7,5

síta mm	zůstatek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,02	0,02	99,98
0,500	0,76	0,76	99,22
0,400	5,87	5,87	93,35
0,315	22,29	22,29	71,06
0,200	47,64	47,64	23,42
0,100	22,56	22,56	0,86
< 0,100	0,86	0,86	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:	95,537
MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm	0,262
AFS	56,84
d <sub>50</sub> mm:	0,264
d <sub>75</sub> mm:	0,204
d <sub>25</sub> mm:	0,330
log w	55,15
log w %	52,96
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,86
Ztráta žiháním %	0,13
n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g	95688,25

