

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 01/06

vlhkost	8,0 % max
sypná hmotnost	0,2 % max
pH	7,2

síta mm	zbytek g	%	propad %
1,000	0	0	100,00
0,630	7,10	7,10	92,90
0,200	90,62	90,62	2,28
0,100	2,19	2,19	0,09
< 0,100	0,08	0,08	0,01
celkem	100	100	

MK_{calc} Střední velikost zrn mm	0,481
AFS	34,13
d₅₀ mm:	0,502
d₇₅ mm:	0,348
d₂₅ mm:	0,682
S_{th} Teoretický povrch cm²/g:	47,71
n_{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	17301,55

