

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 54

Spékavost min.	8,0 % max
Vyplavitelné látky	0,2 % max
pH	7,4

síta mm	zůstatek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0	0	100,00
0,500	0,35	0,35	99,65
0,400	3,12	3,12	96,53
0,315	12,11	12,11	84,42
0,200	43,17	43,17	41,25
0,100	40,02	40,02	1,23
< 0,100	1,23	1,23	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm ² /g:	110,959
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,225
AFS	65,20
d ₅₀ mm:	0,223
d ₇₅ mm:	0,159
d ₂₅ mm:	0,290
log w	50,68
log w %	48,66
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	1,23
Ztráta žiháním %	0,28
n th Teoretický specifický počet zrn ks/g	141593,79

