

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 52

Spékavost min.	1550° C
Vyplavitelné látky	0,09%
pH	7,0

síta mm	zůstatek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,04	0,04	99,96
0,500	1,84	1,84	98,12
0,400	13,60	13,60	84,52
0,315	37,53	37,53	46,99
0,200	43,57	43,57	3,42
0,100	3,34	3,34	0,08
< 0,100	0,08	0,08	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm ² /g:	74,798
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,319
AFS	49,19
d ₅₀ mm:	0,322
d ₇₅ mm:	0,257
d ₂₅ mm:	0,378
log w	51,99
log w %	49,92
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,08
Ztráta žiháním %	0,06
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	36740,60

