

SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 53

Spékavost min.	1550° C
Vyplavitelné látky	0,16%
pH	7,5

síta mm	zůstatek g %		propad %
0,800	0	0	100,00
0,630	0,02	0,02	99,98
0,500	0,76	0,76	99,22
0,400	5,87	5,87	93,35
0,315	22,29	22,29	71,06
0,200	47,64	47,64	23,42
0,100	22,56	22,56	0,86
< 0,100	0,86	0,86	0,00
celkem	100	100	

Sth Teoretický povrch cm ² /g:	95,537
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,262
AFS	56,84
d ₅₀ mm:	0,264
d ₇₅ mm:	0,204
d ₂₅ mm:	0,330
log w	55,15
log w %	52,96
Podíly ostřiva pod 0,1 mm %	0,86
Ztráta žiháním %	0,13
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	95688,25

