

## SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK - ST 56

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Spékavost min.     | 1550° C |
| Vyplavitelné látky | 0,06%   |
| pH                 | 7,5     |

| síta    | zůstatek |       | propad |
|---------|----------|-------|--------|
| mm      | g        | %     | %      |
| 0,630   | 0        | 0     | 100,00 |
| 0,500   | 0,26     | 0,26  | 99,74  |
| 0,400   | 1,32     | 1,32  | 98,42  |
| 0,315   | 4,08     | 4,08  | 94,34  |
| 0,200   | 22,20    | 22,20 | 72,14  |
| 0,100   | 49,24    | 49,24 | 22,90  |
| 0,063   | 16,30    | 16,30 | 6,60   |
| < 0,063 | 6,60     | 6,60  | 0,00   |
| celkem  | 100      | 100   |        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Sth Teoretický povrch cm <sup>2</sup> /g:            | 165,904   |
| MK <sub>calc</sub> Střední velikost zrn mm           | 0,164     |
| AFS                                                  | 94,98     |
| d <sub>50</sub> mm:                                  | 0,155     |
| d <sub>75</sub> mm:                                  | 0,104     |
| d <sub>25</sub> mm:                                  | 0,215     |
| log w                                                | 59,16     |
| log w %                                              | 56,81     |
| Podíly ostříva pod 0,1 mm %                          | 22,90     |
| Ztráta žiháním %                                     | 0,10      |
| n <sub>th</sub> Teoretický specifický počet zrn ks/g | 561514,21 |

