

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 01/06

vlhkost	0,2 % max
sypná hmotnost	1,52 t/m ³
pH	7,2

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
1,000	0	0	100,00
0,630	7,10	7,10	92,90
0,200	90,62	90,62	2,28
0,100	2,19	2,19	0,09
< 0,100	0,08	0,08	0,01
celkem	100	100	

MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,481
AFS	34,13
d ₅₀ mm:	0,502
d ₇₅ mm:	0,348
d ₂₅ mm:	0,682
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	47,71
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	17301,55

