

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 03/30

vlhkost	0,2 % max
sypná hmotnost	1,50 t/m ³
pH	7,2

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
4,000	0	0	100,00
3,150	0	0,0	100,00
0,315	99,11	99,11	0,89
< 0,315	0,89	0,89	0,00
celkem	100	100	

MKcalc Střední velikost zrn mm	0,991
AFS	95345,54
d ₅₀ mm:	1,725
d ₇₅ mm:	1,012
d ₂₅ mm:	0,000
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	13,73
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	8796,18

