

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 05/10

vlhkost	0,2 % max
sypná hmotnost	1,50 t/m ³
pH	7,2

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
1,250	0	0	100,00
1,000	4,50	4,50	95,50
0,500	85,30	85,30	10,20
< 0,500	10,20	10,20	0,00
celkem	100	100	

MKcalc Střední velikost zrn mm	0,754
AFS	18,34
d ₅₀ mm:	0,777
d ₇₅ mm:	0,633
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	29,88
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	15938,20

