

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 06/12

vlhkost	0,2 % max
sypná hmotnost	1,52 t/m ³
pH	7,2

síta	zbytek		propad
mm	g	%	%
1,600	0	0	100,00
1,250	5,94	5,94	94,06
1,000	33,15	33,15	60,91
0,630	58,63	58,63	2,28
< 0,630	2,27	2,27	0,00
celkem	100	100	

MK _{calc} Střední velikost zrn mm	1,031
AFS	432,97
d ₅₀ mm:	1,044
d ₇₅ mm:	0,828
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	22,88
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	7214,93

