

TECHNICKÝ PÍSEK - ST 10/40

vlhkost	0,2 % max
sypná hmotnost	1,55 t/m ³
pH	7,2

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
4,000	0	0	100,00
1,000	98,97	98,97	1,03
< 1,000	1,03	1,03	0,00
celkem	100	100	

MKcalc Střední velikost zrn mm	1,991
AFS	1902764,724
d ₅₀ mm:	2,493
d ₇₅ mm:	1,740
Sth Teoretický povrch cm ² /g:	9,20
nth Teoretický specifický počet zrn ks/g	1261,783

