


TECHNICKÝ PÍSEK - ST 10/40

Navážka směsi	g:	100
Ostřívo po výplavu	g:	99,96
Vyplavitelné látky	%:	0,04

Síta	zbytek		součet
mm	g	%	%
2,500	7,14	7,1	7,1
2,000	10,67	10,7	17,8
1,600	33,19	33,2	51,0
1,000	48,46	48,5	99,5
0,710	0,20	0,2	99,7
0,630	0,04	0,0	99,7
0,500	0,08	0,1	99,8
0,315	0,03	0,0	99,8
0,200	0,04	0,0	99,9
0,100	0,04	0,0	99,9
0,020	0,07	0,1	100,0
0,010	0,04	0,0	100,0
celkem	100	100	

ρ_s Sytná obj. hmotnost ostříva g/cm^3	0
S_{th} Teoretický povrch cm^2/g :	14,79
MK_{calc} Střední velikost zrn mm	1,627
AFS	52366,8
d_{50} mm:	1,613
d_{75} mm:	50,090
d_{25} mm:	2,190
Pravidelnost zrnitosti ostříva d_{75}/d_{25} %	2287,7
$\log w$	51,2
$\log w$ %	49,2
Podíly ostříva pod 0,1 mm %	0,07
n_{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	5997,555
S_w Specifický měrný povrch cm^2/g	
K_h Koeficient hranatosti S_w/S_{th}	

Sítový rozbor ostříva



06/2016

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobku je možné jednat. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.